

CARACTERÍSTICAS Y USOS

ENDURECEDOR ARKYX® (ENDUREX®)

Es un endurecedor que gracias a sus polímeros de alta resistencia a base de granulometría derivados de sílice, cuarzo y aglutinantes, aumenta la resistencia del concreto ya que esta hecha especialmente para endurecer de forma superficial todo tipo de pisos de concreto o mortero proporcionando una gran durabilidad y el aumento de su resistencia como cargas máximas (uso rudo), abrasión, impactos.

Su uso está indicado para protección de pisos de concreto o mortero en exterior e interior especialmente para pisos de tráfico alto como industrial o peatonal, talleres, bodegas, banquetas, almacenes, plazas públicas, súper mercados, estacionamientos, cuartos fríos, áreas de carga y descargas, escuelas, hospitales, centros comerciales.

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES

- Aplicar el endurecedor en un clima adecuado, es decir no en temperaturas muy altas ni bajas, vientos, climas húmedos no aplicarse en clima lluvioso o de nieve.
- No deberá agregar agua, cemento, ningún producto o sustancia extraña.
- Aplicarse ENDUREX® antes que el concreto haya empezado su fraguado, para obtener un correcto endurecimiento y uniformidad de color.
- Usar incluso de aire en el concreto.
- Usar corte de preferencia en fresco.
- Se recomienda tener un obrero con experiencia en la técnica y el uso de pulidoras.
- Si desea almacenar el producto, guardarlo en el mismo envase original, bajo techo sin abrirlo para un tiempo permisible.

APLICACIÓN

Se recomienda usar cualquiera de las opciones

- 1) Se aplicara el ENDUREX® antes que el concreto haya fraguado, para enseguida espolvorear de manera manual sobre toda la superficie cubriendo el área por completo.
- 2) Se esperara a que el piso sufra la exudación se deberá incorporar con una llana de madera ya sea manual o con extensión, para enseguida proceder con una segunda capa de ENDUREX® exactamente con el mismo proceso anterior.
- 3) Después de la segunda capa, se hará un sondeo la tacto presionando con el dedo índice la superficie, en caso de que se hunde ligeramente 1/16" estará listo para pulir el piso con allanadora, flota de magnesio o helicóptero mecánico, para que ENDUREX® sea integrado al piso de concreto o mortero, conforme a lo establecido.
- 4) En caso de observar algún lunar o pequeñas áreas resacas debido a que su concreto tendido no despidió la humedad requerida, se podrá usar únicamente un esprallador de agua y aplicarse ligeramente para enseguida integrarlo con allanadora, para un acabado uniforme.
- 5) Una vez terminado el trabajo, se procede a curar la superficie con CURARKYX para obtener mejores resultados.
- 6) El tiempo de espera para su tráfico o uso es de 15 días mínimo, dependiendo de las condiciones climáticas.

SISTEMAS

ARKYX®

¡Sublima el concreto!

HDS

ENDUREX®

RENDIMIENTO

Saco de 27kg para 20m2 aprox.

Min.: 1.5kg por m2

Max.:3.5kg por m2

DATOS TÉCNICOS

*Aspecto y tacto: polvo de color gris

*Mezclado con agua: cero

*Flameable: =cero.

*Resistencia abrasiva= hasta 100% mas del concreto normal.



INFORMACIÓN Y RECOMENDACIÓN

*Todo el material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Queda el 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.

PRECAUCIÓN

No se deje al alcance de los niños. Proteja este empaque de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.

MATRIZ ARKYX®

Blvd. Solidaridad y Tepic local 17 plaza El Choyal

Tel: (662) 2186462 Cel.: 6621 -214329

pisosestampados@hotmail.com



www.arkyx.com