



# ENDUREX® Reforzado

FICHA TÉCNICA ENDUREX®

## DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

**Endurex Arkyx® Reforzado** Es un endurecedor de alta resistencia mecánica, basada en su formulación de granulometría de arenas sílicas y derivados de sílice especialmente para endurecer superficialmente todo tipo de pisos de concreto o mortero proporcionando una gran durabilidad y el aumento de su resistencia con polímeros de alta resistencia como cargas máximas (uso rudo), abrasión, impactos.

Uso indicado para protección de pisos de concreto o mortero en exterior e interior especiales para pisos de tráfico alto como industrial o peatonal, talleres, bodegas, banquetas, almacenes, plazas públicas, súper mercados, estacionamientos, cuartos fríos, áreas de carga y descargas, escuelas, hospitales, centros comerciales.

## APLICACIÓN Y USO

- 1) Se aplicará el **ENDUREX®** antes que el concreto haya fraguado, para enseguida espolvorear de manera manual sobre toda la superficie cubriendo el área por completo.
- 2) Se esperará a que el piso sufra la exudación se deberá incorporar con una llana de madera ya sea manual o con extensión, para enseguida proceder con una segunda capa de **ENDUREX®** exactamente con el mismo proceso anterior.
- 3) Después de la segunda capa, se hará un sondeo a tacto presionando con el dedo índice la superficie, en caso de que se hunda ligeramente 1/16" estará listo para pulir el piso con allanadora o helicóptero mecánico, para que **ENDUREX®** sea integrado al piso de concreto o mortero, conforme a lo establecido.
- 4) En caso de observar algún lunar o pequeñas áreas resacas debido a que su concreto tendido no despidió la humedad requerida, se podrá usar únicamente atomizador con agua y aplicarse ligeramente para enseguida integrarlo con allanadora, para un acabado uniforme.



## INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES

-Aplicar el endurecedor en un clima adecuado, es decir no en temperaturas muy altas ni bajas, vientos, climas húmedos no aplicarse en clima lluvioso o de nieve.

-No deberá agregar agua, cemento, ningún producto o sustancia extraña.

-Aplicarse ENDUREX® antes que el concreto haya empezado su fraguado, para obtener un correcto endurecimiento y uniformidad de color.

-Usar incluso de aire en el concreto.

-Usar corte de preferencia en fresco.

-Se recomienda tener un obrero con experiencia en la técnica y el uso de pulidoras.

-Si desea almacenar el producto, guardarlo en el mismo envase original, bajo techo sin abrirlo para un tiempo permisible.

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. Procurar siempre tener el área ventilada y proteger alrededores. Procure siempre aplicar [Barniz Sellador Urethano o Acrílico Arkyx®](#) para proteger la superficie. No necesita usar curacreto ya que con esto no lo requiere. No se recomienda en zonas expuestas a soluciones acidas. Se recomienda hacer muestra antes de aplicarlo.

Presentación	Rendimiento aprox.
Saco (27kg)	18m <sup>2</sup>



# ENDUREX® Reforzado

FICHA TÉCNICA ENDUREX®

## MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente.

## INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

\*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

\*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en [www.arkyx.com](http://www.arkyx.com) nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.



# HDS

# ENDUREX® Reforzado

FICHA TÉCNICA ENDUREX®

FTER210717E

## DATOS TECNICOS

\*Es importante aplicar un promedio de 3 a 4kg/m<sup>2</sup> , rendimiento aprox. de: 18m<sup>2</sup>

\*Aspecto: Polvo

\*Mezclado con agua: Si

\*Flameable: No

\*Resistencia abrasiva: Hasta 100% mas del concreto normal

\*Presentación: Saco 27kg

\*Color: Gris claro

## PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.



*Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.*

## SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col.Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 [ventas@arkyx.com](mailto:ventas@arkyx.com) | [www.arkyx.com](http://www.arkyx.com)

